

WAKOL A 850 Opravná stierka

Oblasť použitia:

Stabilná, rýchla kalciumsulfátová stierka na vyrovnávanie nerovností v hrúbke vrstvy od 0-20 mm bez piesku, do 40 mm s pieskom pre

- hrubé vyrovnanie nerovností
- vylatie schodových stupňov
- dorovnanie dverových spojov
- opravy silných poškodení v potere

v interiéri.

Mimoriadne vlastnosti



- vhodná pod stoličky s kolieskami od 1mm hrúbky
- pod parkety od 2mm hrúbky
- stabilná

- 1) podľa kritérií GEV, zaradené do klasifikácie Emicode Tr.EC1 PLUS, veľmi chudobný na emisie
- 2) označenie „Blauen Engel“ pre nízkoemisné materiály podľa DE-UZ 113
- 3) emisná trieda podľa Francúzskeho práva
- 4) produkt na báze kalciumsulfátu, silne zásaditý
- 5) spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva
- 6) vhodné na podlahové kúrenie
- 7) vhodné pod stoličky s kolieskami

Technické údaje

Surovinový základ:	kalciumsulfat Cement (znížený o chróman)
Materiálové zloženie	Redispergovateľný polymérny prášok, minerálne plniva, aditíva
Hrúbka nanášania:	bez prídavku piesku do 20 mm 10 – 30 mm, s prídavkom max 65% (WAKOL S25 piesok alebo kremičitý piesok frakcie 0-3mm) a 20 – 40 mm, s prídavkom max. 100% (WAKOL S25 piesok alebo kremičitý piesok frakcie 0-3mm)
Pomer miešania:	cca. 5,0 litra vody + 20 kg WAKOL A 850

Doba spracovania:	cca. 15 minút
Pochôdnosť:	cca. po 30 minútach
Možnosť preliať	cca. po 30 minútach
Zrelosť pre pokládku:	cca. po 4 hodinách
Doba skladovania:	12 mesiacov na suchom a chladnom mieste, otvorené vrecia zalepiť a čo najskôr spracovať
Teplota skladovania:	Nie je citlivý na mráz
Klasifikácia podľa EN 13813:	CA-C30-F7
Spracovanie a spotreba:	Špachtľa cca. 1,4 kg/m ² /mm hrúbky vrstvy

8) Spotreba materiálu závisí od štruktúry povrchu a od savosti podkladu.

Podklady

Podklady musia byť trvalo suché, pevné, bez trhlín, znečistení a substancí brániacich lepeniu. Oddeľovacie vrstvy treba odstrániť vhodným mechanickým spôsobom.

Cementové, kalciumsulfátové, betónové a iné savé podklady treba predtým natrieť prednáterom WAKOL D 3040, zriedený 1:2 s vodou, alebo s disperzným prednáterom WAKOL D 3035. Zohľadniť predpísaný čas schnutia.

Nové, dobre opieskované zhotovené podľa normy potery z liateho asfaltu nepotrebujú prednáter. Opatrebované, alebo zle opieskované potery z liateho asfaltu, inak zhotovené podľa normy predtým natrieť prednáterom WAKOL D 3040 zriedený s vodou v pomere 1:1, alebo s disperzným prednáterom WAKOL D 3035.

Spracovanie:

WAKOL A 850 opravnú stierku zmiešajte v čistom vedre s cca. 5,00 litrami čistej studenej vody z vodovodu a miešajte, až pokiaľ nezmiznú všetky hrudky. Otáčky miešadla max. 600 ot./min. Zmiešanú zmes rovnomerne naniesť v želanej hrúbke na podklad keľňou alebo rakľou. Pred začiatkom prác preverte či je použitý dostatočne dimenzovaný okrajový pásik.

Ak je požadovaná druhá vrstva, prvá suchá vrstva musí byť natretá s WAKOL D 3040 zriedený 1:2 s vodou, alebo s WAKOL D 3035. Po dostatočne dlhom 30 minútovom čase schnutia pre kalciumsulfátové potery Wakol alebo 60 minút pre Wakol vyrovnávacie hmoty na báze cementu je možné nanášať druhú vrstvu. Behom procesu vytvrdnutia chráňte stierku pred prievanom a priamym slnečným žiarením.

Bezpečnosť a ochrana životného prostredia

Uchovávať mimo dosahu detí. Zabezpečiť dostatočné vetranie počas doby schnutia. Behom práce nejedzte, nepite a nefajčite. Používajte ochranné okuliare a rukavice. Pri zasiahnutí očí, alebo pokožky zasiahnuté miesto umyte dostatočným množstvom vody. Nástroje umyte vodou ihneď po použití. Nedovoľte, aby výrobok vnikol do kanalizácie, vodných plôch a na zem.

Likvidácia

Recyklujte iba úplne prázdne obaly. Zaschnuté zvyšky materiálu je možné zlikvidovať ako domový odpad.

Dôležité pokyny

Spracovanie pri nie menej ako +15 °C teploty podlahy a pod +18 °C teploty v miestnosti, ako pri vlhkosti vzduchu v miestnosti medzi 40% a 65%, max. však 75%. Všetky údaje sa vzťahujú na podmienky cca. +20 °C a 50% relatívna vlhkosť. Hmotu pri studenom počasí včas nateperovať vo vyhriatej miestnosti.

Maximálna prípustná hrúbka vrstvy na liatom asfalte (IC10 a IC15) je 15mm.

Zaručujeme trvácnu vysokú kvalitu našich produktov. Všetky údaje vychádzajú z testov a dlhoročných praktických skúseností a vzťahujú sa na normované podmienky. Rôznorodosť použitých materiálov a najrôznejšie podmienky na stavbe, ktoré neviem ovplyvniť, vylučujú akékoľvek nároky na náhradu. Tu odporúčame dostatočné vlastné vyskúšanie. Treba zohľadniť návody na pokladanie od výrobcu podlahoviny a momentálne platné normy a technické listy. K tomu sme Vám radi kedykoľvek k dispozícii s poradenstvom.

Vydaním tohto technického listu z 13.7.2021 strácajú platnosť všetky dovtedy vydané.