

WAKOL A 885 Objektová nivelizačná stierka

Oblasť použitia:

Samonivelačná kalciumsulfátová stierka na vyrovnávanie nerovností v hrúbke vrstvy od 1-20 mm bez piesku, od 10-30 mm s pieskom, pod

- textilné krytiny
- homogénne a heterogénne PVC/CV krytiny
- PVC – dizajnové krytiny
- linoleum
v interiéri.

WAKOL A 885 je obzvlášť vhodná pre povrchy na báze síranu vápenatého, prvky suchej stavby, drevotriesky a potery z liateho asfaltu.

Mimoriadne vlastnosti



- vhodná pod stoličky s kolieskami od 1mm hrúbky
- dá sa nanášať rakľou
- extrémne nízko pnúca
- samonivelačná
- dá sa nanášať čerpadlom

- 1) podľa kritérií GEV, zaradené do klasifikácie Eimcode Tr.EC1 PLUS, veľmi chudobný na emisie
- 2) emisná trieda podľa Francúzskeho práva
- 3) produkt na báze kalciumsulfátu
- 4) spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva
- 5) vhodné na podlahové kúrenie
- 6) vhodné pod stoličky s kolieskami

Technické údaje

Surovinový základ:	Kalciumsulfat
Hrúbka nanášania:	bez piesku od 1 – 20 mm s pieskom od 10 – 30 mm Pri aplikácii s pieskom je možné pridať max. 16kg piesku Zr. 0-3 mm
Pomer miešania:	cca. 5,25 - 5,5 litra vody + 25 kg WAKOL A 885

CS JANSEK, s.r.o.
Vajnorská 135
831 04 Bratislava
WAKOL GmbH, 12.4.2021

Tel.0911/417400
www.janser.sk
janser@janser.sk

Doba spracovania:	cca. 20 minút
Pochôdnosť:	cca. po 3 hodinách
Zrelosť pre pokládku:	do 3mm hrúbky po 24 hodinách do 10mm hrúbky, každý ďalší mm 24 hodín, po tomto čase schnutia je na dôkaz zvyškovej vlhkosti nevyhnutné meranie CM <0,5 CM%
Doba skladovania:	12 mesiacov na suchom a chladnom mieste, otvorené vrecia zalepiť a čo najskôr spracovať
Teplota skladovania:	nie je citlivá na mráz
Klasifikácia podľa EN 13813:	CA-C25-F7
Spracovanie a spotreba:	špachtľa alebo rakľa cca. 1,5 kg/m ² /mm

7) Spotreba materiálu závisí od štruktúry povrchu a od savosti podkladu.

Podklady

Podklad ako aj klimatické podmienky v miestnosti musia spĺňať požiadavky platných noriem a technických listov. Podklady musia byť trvalo suché, pevné, bez trhlín, znečistení a substancí brániacich lepeniu. Oddeľovacie vrstvy treba odstrániť vhodným mechanickým spôsobom.

Cementové, betónové a iné savé podklady treba predtým natrieť prednáterom WAKOL D 3004, zriedený 1:2 s vodou, alebo s disperzným prednáterom WAKOL D 3003. Zohľadniť predpísaný čas schnutia. Kalciumsulfátové potery musia byť mechanicky ošetrované a povysávané v súlade s pokynmi výrobcu a aktuálne platnými normami a technickými listami, potom napenetrované s WAKOL D 3004 zriedený 1:2 s vodou, alebo s WAKOL D 3003. Prednáter nechať vizuálne vyschnúť – žiadne mokré miesta nesmú byť rozpoznateľné. Nové, dobre opieskované potery z liateho asfaltu zhotovené podľa normy nepotrebujú prednáter. Opotrebované, alebo zle opieskované potery z liateho asfaltu, inak zhotovené podľa normy predtým natrieť prednáterovým koncentrátom WAKOL D 3004 zriedený s vodou v pomere 1:1, alebo s disperzným prednáterom WAKOL D 3003.

Spracovanie:

WAKOL A 885 objektívnu nivelačnú stierku zmiešajte v čistom vedre s cca. 5,25 – 5,5 litrami čistej studenej vody z vodovodu a miešajte, až pokiaľ nezmiznú všetky hrudky. Otáčky miešadla max. 600 ot./min. Masu rozmiešajte, nechajte cca. 1 minútu zrieť a ešte raz krátko premiešajte. Zmiešanú zmes rovnomerne naniesť v želanej hrúbke na podklad keľňou alebo rakľou. Pred začiatkom prác preverte či je použitý dostatočne dimenzovaný okrajový pásik. Ak je požadovaná druhá vrstva, prvá suchá vrstva musí byť natretá s WAKOL D 3004, zriedeným 1:2 s vodou, alebo s WAKOL D 3003.

Dôležité pokyny

Spracovanie pri nie menej ako +15 °C teploty podlahy a pod + 18 °C teploty v miestnosti, ako pri vlhkosti v miestnosti medzi 40% a 65%, max. však 75%. Všetky údaje sa vzťahujú na podmienky cca. +20°C a 50% relatívna vlhkosť. Hmotu pri studenom počasí včas natemperovať vo vyhriatej miestnosti.

Na nesavých podkladoch dodržujte minimálnu hrúbku vrstvy 2mm. Maximálna prípustná hrúbka vrstvy na liatom asfalte je 10mm.

WAKOL A 885 nepoužívať pod parkety, korok a kaučukové krytiny, namiesto toho použiť napríklad WAKOL Z 610. Pri pokladaní vodivých krytín (napr. PVC) na hutnejšie podklady (napr. liaty asfalt) vyrovnané Wakol A 885 je potrebné dbať na špeciálne vlastnosti. Pred začatím inštalačných prác kontaktujte nášho aplikačného technika. Z dôvodu možného korozívneho účinku je potrebné zabrániť kontaktu so stavebnými kovovými predmetmi, najmä s vodovodným potrubím, napríklad tesnením.

Zaručujeme trvácnu vysokú kvalitu našich produktov. Všetky údaje vychádzajú z testov a dlhoročných praktických skúseností a vzťahujú sa na normované podmienky. Rôznorodosť použitých materiálov a najrôznejšie podmienky na stavbe, ktoré neviem ovplyvniť, vylučujú akékoľvek nároky na náhradu. Tu odporúčame dostatočné vlastné vyskúšanie. Treba zohľadniť návody na pokladanie od výrobcu podlahoviny a momentálne platné normy a technické listy. K tomu sme Vám radi kedykoľvek k dispozícii s poradenstvom.

Vydaním tohto technického listu z 12.4.2021 strácajú platnosť všetky dovtedy vydané.

CS JANSER, s.r.o.
Vajnorská 135
831 04 Bratislava
WAKOL GmbH, 12.4.2021

Tel. 0911/417400
www.janser.sk
janser@janser.sk

CS JANSER, s.r.o.
Vajnorská 135
831 04 Bratislava
WAKOL GmbH, 12.4.2021

Tel.0911/417400
www.janser.sk
janser@janser.sk