WAKOL D 3202 Univerzálna fixácia

Oblasť použitia:

Fixačné lepidlo na pokladanie

- Textilných krytín s latexovou penovou alebo dvojitou syntetickou podložkou
- CV a PVC krytín s penovou alebo flísovou podložkou

Na vhodne pripravené savé a nesavé povrchy v interiéri.
Prilepená krytina môže byť strhnutá bez poškodenie podkladu.

Mimoriadne vlastnosti:

-Bez rozpúšťadiel, zodpovedá definícii TRGS 610

1) podľa kritérií GEV, zaradené do klasifikácie Emicode Tr.EC1 PLUS , veľmi chudobný na emisie
2) označenie „Blauen Engel“ pre nízkoemisné materiály podľa RAL-UZ 113
3) emisná trieda podľa Francúzskeho práva
4) disperzné materiály bez obsahu rozpúšťadie
5) stavebný výrobok testovaný na emisie podľa zásad DIBt: Wakol GmbH,66954 Pirmasens,Z-155.20-102 Univerzálne lepidlo na podlahové krytiny
6) Produkt vhodný pre vybavenie lodí podľa smernice 2014/90/EU notifikovaný 0736 Modul B a D. Prehlásenie o zhode k stiahnutiu na www.wakol.de
7) vhodné na podlahové kúrenie
8) vhodné pod stoličky s kolieskami

Technické údaje:

Surovinový základ: Zmes disperzií

Čas odvetrania: cca. 10 – 20 minút, savý podklad
cca. 45 – 60 minút, nesavý podklad

Čas na pokládku: cca. 20 – 30 minút, v závislosti od savosti podkladu

CS JANSER, s.r.o.
Vajnorská 135
831 04 Bratislava
WAKOL GmbH,

Tel.0911/417400
www.janser.sk
janser@janser.sk

Čistiaci prostriedok: voda, kým lepidlo nezaschne

Doba skladovania: 12 mesiacov pri izbovej teplote

Teplota skladovania: nie menej ako +5°C, citlivé na mráz

GISCODE: D1

Spôsob spracovania a spotreba:

Velúrový valček	200 g/m2	Vpichované koberce s latexovou penovou podložkou CV krytiny
TKB A2	300 g/m2	Textilné krytiny so syntetickou podložkou

9) Spotreba je závislá od štruktúry povrchu a savosti podkladu.

Podklady:

Podklad ako aj klimatické podmienky v miestnosti musia zodpovedať požiadavkám DIN 18365. Podklady musia byť trvalo vyschnuté, pevné, rovné, bez rýh, nečistôt a substancií brániacich lepivosti.

Nesavé a nerovné podklady vyliať s vhodnou WAKOL-nivelizačnou hmotou. Treba zohľadniť technické informácie pre nátery a nivelizačné hmoty.

CS JANSER, s.r.o.
Vajnorská 135
831 04 Bratislava
WAKOL GmbH,

Tel.0911/417400
www.janser.sk
janser@janser.sk

Spracovanie:

Lepidlo pred použitím dobre premiešať. Rovnomerne naniesť pomocou velúrového valčeka, alebo ozubenej špachtle na podklad, vyhnite sa vytváraniu „hniezd“ z lepidla. Po príslušnej dobe odvetrania položte krytinu a dobre porozotierajte. Po krátkej dobe opäť porozotierajte resp. popritláčajte krytinu.

Strhnutie krytiny

Krytinu odtrhnite najskôr pozdĺž okrajov a potom pomaly strhnite. Vyhnite sa prudkému trhaniu. Pokiaľ má koberec penovú podložku, môžu zostať na podklade zvyšky tejto podložky. V tomto prípade namočte lepidlo teplým umývacím roztokom, nechajte pôsobiť cca. 30-60 minút a potom odstráňte lepidlo aj so zvyškami penovej podložky. Podklad znovu umyte umývacím roztokom.
POZOR! Zvyšky lepidla môžu zostať v póroch podkladu. Preto porézny podklad najskôr napenetrujte pomocou WAKOL D 3035 alebo WAKOL D 3040.
Týmto spôsobom zaistíte kompletné odstránenie lepidla.

Bezpečnosť a ochrana životného prostredia

Uchovávajte mimo dosah detí. Zaistite dostatočné vetranie po dobu schnutia lepidla. Behom práce s lepidlom nejedzte, nepite a nefajčite. Používajte ochranné okuliare a rukavice. Pri zasiahnutí očí, alebo pokožky zasiahnuté miesto umyte dostatočným množstvom vody. Náradie umyte vodou a mydlom ihneď po použití. Nedovoľte, aby výrobok vnikol do kanalizácie, vodných plôch a na zem. Obsahuje isothiazolinone a bronopol.

Likvidácia

Len prázdne obaly je možné recyklovať. Zaschnuté lepidlo môže byť zlikvidované ako domáci odpad.

CS JANSER, s.r.o.
Vajnorská 135
831 04 Bratislava
WAKOL GmbH,
Tel.0911/417400
www.janser.sk
janser@janser.sk

Dôležité rady

Lepidlo nespracovávať pri teplotách pod +15 °C.Pri studenom počasí treba krytiny a lepidlo včas natemperovať v miestnosti, kde sa budú pokladať.
Všetky udávané hodnoty sú namerané pri 20 °C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu.

Zaručujeme trvácnu vysokú kvalitu našich produktov. Všetky údaje vychádzajú z testov a dlhoročných praktických skúseností a vzťahujú sa na normované podmienky. Rôznorodosť použitých materiálov a najrôznejšie podmienky na stavbe, ktoré nevieme ovplyvniť, vylučujú akékoľvek nároky na náhradu. Tu doporučujeme dostatočné vlastné vyskúšanie. Treba zohľadniť návody na pokladanie od výrobcu podlahoviny a momentálne platné normy. K tomu sme Vám radi kedykoľvek k dispozícii s poradenstvom.

Vydaním tohto technického listu zo 14.02.2013 strácajú platnosť všetky dovtedy vydané.

CS JANSER, s.r.o.
Vajnorská 135
831 04 Bratislava
WAKOL GmbH,
Tel.0911/417400
www.janser.sk
janser@janser.sk