

WAKOL D 3304 lepidlo na Linoleum

Oblasť použitia:

Disperzné lepidlo podľa DIN EN 14259 na pokladanie

- Linolea
- Krytín na báze korku

tiež vhodné na

- Prešívane podlahoviny s flísovým podkladom
- Záťažových krytín
- Flísových krytín

Na vhodne pripravené savé povrchy v interiéri.

Mimoriadne vlastnosti:

-Bez rozpúšťadiel, zodpovedá definícii TRGS 610

- 1) podľa kritérií GEV, zaradené do klasifikácie Emicode Tr.EC1 PLUS R, veľmi chudobný na emisie
- 2) označenie „Blauen Engel“ pre nízkoemisné materiály podľa RAL-UZ 113
- 3) emisná trieda podľa Francúzskeho práva
- 4) disperzné materiály bez obsahu rozpúšťadiel
- 5) stavebný výrobok testovaný na emisie podľa zásad DIBt: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens, Z-155.20-102 Univerzálne lepidlo na podlahové krytiny
- 6) vhodné na podlahové kúrenie
- 7) vhodné pod stoličky s kolieskami

Technické údaje:

Surovinový základ: Polymérová disperzia

Čas odvetrania: 0 – 5 minút

Čas na pokládku: cca. 15 minút

Čistiaci prostriedok:	voda, kým lepidlo nezaschne
Doba skladovania:	12 mesiacov pri izbovej teplote
Teplota skladovania:	nie menej ako +5°C, citlivé na mráz

Spôsob spracovania a spotreba:

TKB B1	375 - 425 g/m ²	Linoleum Krytiny na báze korku Prešívané podlahoviny Záťažové krytiny
TKB B2	450 - 500 g/m ²	Flísové krytiny Prešívané a záťažové krytiny s hrubou zadnou štruktúrou

8) Spotreba je závislá od štruktúry povrchu a savosti podkladu.

Podklady:

Podklad ako aj klimatické podmienky v miestnosti musia zodpovedať požiadavkám DIN 18365. Podklady musia byť trvalo vyschnuté, pevné, rovné, bez rýh, nečistôt a substancií brániacich lepidlosti.

Nesavé a nerovné podklady vyliat' s vhodnou WAKOL-nivelizačnou hmotou. Treba zohľadniť technické informácie pre nátery a nivelizačné hmoty.

Spracovanie:

Lepidlo pred použitím dobre premiešať. Rovnomerne naniesť ozubenou špachtľou na podklad, vyhnite sa vytváraniu „hniezd“ z lepidla. Po príslušnej dobe odvetrania položte krytinu a dobre porozotierajte. Po krátkej dobe opäť porozotierajte resp. popritláčajte krytinu.

Švy vyškárujte až po 48 hodinách, po vytvrdnutí lepidla.

Dôležité rady

Lepidlo nespracovávať pri teplotách pod +15 °C teploty podkladu a +18°C teploty vzduchu, vlhkosti vzduchu medzi 40% až 60% max. 75%. Pri studenom počasí treba krytiny a lepidlo včas natemperovať v miestnosti, kde sa budú pokladať. Všetky informácie sa týkajú cca. 20°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu.

Zaručujeme trvácnu vysokú kvalitu našich produktov. Všetky údaje vychádzajú z testov a dlhoročných praktických skúseností a vzťahujú sa na normované podmienky. Rôznorodosť použitých materiálov a najrôznejšie podmienky na stavbe, ktoré nevieme ovplyvniť, vylučujú akékoľvek nároky na náhradu. Tu doporučujeme dostatočné vlastné vyskúšanie. Treba zohľadniť návody na pokladanie od výrobcu podlahoviny a momentálne platné normy. K tomu sme Vám radi kedykoľvek k dispozícii s poradenstvom.

Vydaním tohto technického listu zo 05.11.2019 strácajú platnosť všetky dovtedy vydané.