Technický list

WAKOL D 3308 lepidlo na koberce

Oblasť použitia:

Disperzné lepidlo podľa DIN EN 14259 na pokladanie

- prešívaných krytín s flísovou, syntetickou, jutovou a latexovou penovou podložkou
- záťažových krytín
- flísových krytín
- PVC / CV krytín s flísovou podložkou

Na vhodne pripravené savé povrchy v interiéri.

Mimoriadne vlastnosti:

1)  2)  3)  4)  5)  6)  7) 

- Bez rozpúšťadiel, zodpovedá definícii TRGS 610
- Zodpovedá DIN EN 14259

1) podľa kritérií GEV, zaradené do klasifikácie Emicode Tr.EC1 PLUS, veľmi chudobný na emisie
2) emisná trieda podľa Francúzskeho práva
3) disperzné materiály bez obsahu rozpúšťadiel
4) stavebný výrobok testovaný na emisie podľa zásad DIBt: Wakol GmbH,66954 Pirmasens,Z-155.20-102 univerzálne lepidlo na podlahové krytiny
5) produkt vhodný pre vybavenie lodí podľa smernice 2014/90/EU notifikovaný 0098 Modul B a D, prehlásenie o zhode k stiahnutiu na www.wakol.com
6) vhodné na podlahové kúrenie
7) vhodné pod stoličky s kolieskami

Technické dáta

Surovinový základ:	akrylátové disperzie
Čas odvetrania:	cca. 5 – 10 minút v závislosti od ozubenia špachtle, podkladu a krytiny
Čas na pokládku:	cca. 10 – 15 minút

CS JANSER, s.r.o.
Vajnorská 135
831 04 Bratislava
Tel.0911/417400
www.janser.sk
janser@janser.sk

WAKOL GmbH, 11.3.2022

Čistiaci prostriedok:	voda, kým lepidlo nezaschne
Doba skladovania:	12 mesiacov pri izbovej teplote
Teplota skladovania:	nie menej ako +5 °C, citlivé na mráz

Spracovanie a spotreba 8)

TKB A2	300 – 350 g/m2	PVC / CV krytiny s flísovou podložkou
TKB B1	400 – 450 g/m2	prešívané krytiny s flísovou, syntetickou, jutovou a latexovou penovou podložkou
TKB B2	475 – 525 g/m2	prešívané krytiny s hrubou štruktúrou rubu záťažové krytiny flísové krytiny

8) Spotreba materiálu závisí od štruktúry povrchu a od savosti podkladu.

Podklady:

Podklad ako aj klimatické podmienky v miestnosti musia spĺňať požiadavky platných noriem a technických listov. Podklady musia byť trvalo suché, pevné, bez trhlín, znečistení a substancií brániacich lepeniu.

Nesavé a nerovné podklady vyliať vhodnou Wakol-nivelizačnou hmotou. Treba zohľadniť technické informácie pre nátery a nivelizačné hmoty.

Spracovanie:

Lepidlo pred použitím dobre premiešať. Rovnomerne naniesť ozubenou špachtľou na podklad, vyhnite sa vytváraniu „hniezd“ z lepidla. Po príslušnej dobe odvetrania položte krytinu a dobre porozotierajte. Po krátkej dobe opäť porozotierajte resp. popritláčajte krytinu.

Ak je to potrebné, odolné okraje krytiny zaťažte, až kým lepidlo nezaschne.

Dôležité pokyny:

Spracovanie pri nie menej ako +15 °C teploty podlahy a pod + 18 °C teploty v miestnosti, ako pri vlhkosti v miestnosti medzi 40% a 65%, max. však 75%. Všetky údaje sa vzťahujú na podmienky cca.+20°C a 50% relatívna vlhkosť.
Hmotu pri studenom počasí včas natemperovať vo vyhriatej miestnosti.

Na textilné krytiny s PUR-penovým podkladom použite lepidlo WAKOL D 3320.

Pri stavbe lodí použiť maximálne aplikačné množstvo do 450 g/m2.

Zaručujeme trvácnu vysokú kvalitu našich produktov. Všetky údaje vychádzajú z testov a dlhoročných praktických skúseností a vzťahujú sa na normované podmienky. Rôznorodosť použitých materiálov a najrôznejšie podmienky na stavbe, ktoré neviem ovplyvniť, vylučujú akékoľvek nároky na náhradu. Tu odporúčame dostatočné vlastné vyskúšanie. Treba zohľadniť návody na pokladanie od výrobcu podlahoviny a momentálne platné normy a technické listy. K tomu sme Vám radi kedykoľvek k dispozícii s poradenstvom.

Vydaním tohto technického listu z 11.03.2022 strácajú platnosť všetky dovtedy vydané.

CS JANSER, s.r.o.
Vajnorská 135
831 04 Bratislava
Tel.0911/417400
www.janser.sk
janser@janser.sk

WAKOL GmbH, 11.3.2022

CS JANSER, s.r.o.
Vajnorská 135
831 04 Bratislava

Tel.0911/417400
www.janser.sk
janser@janser.sk

WAKOL GmbH, 11.3.2022