

Stain

rôzne farby



FARBENIE



Farbenie drevených povrchov na alkoholovej báze.

- Čas sušenia 1 hodina
- Bezpečné a ľahké spracovanie
- Možnosť povrchovej úpravy pomocou lakov a olejových systémov LOBA
- Žiadny dlhotrvajúci zápach
- Nie samovznietenie
- Farby možno miešať a vytvárať tak jednotlivé odtiene

Oblasť použitia:

Na profesionálne farbenie drevených podláh. Kompatibilné s podkladovými nátermi a lakmi na báze vody LOBA, ako aj s tvrdým voskovým olejom LOBA.

Údaje o výrobkoch

VÝR. Č.			
11525	750 ml	6	432

Pevné častice	12 ±2%
Viskozita DIN 4	13 ±2s
Skladovanie a transport	Stabilita pri skladovaní 30 mesiacov. Výrobok nie je citlivý na mráz.
GISCODE	G1



Nepreberáme záruky za farbu.

Pokyny ku spracovaniu

- Povrch musí byť riadne obrúsený. Podlaha musí byť suchá a bez prípadných starých náterov, oleja, mastnoty, vosku, silikónu, brúsneho prachu a iných znečistení.
- Optimálne podmienky spracovania sú pri teplote miestnosti

- +15 °C až +25 °C, teplota podlahy +15 °C až +22 °C, rel. vlhkosť vzduchu 40 % – 65 %, teplota materiálu +18 °C – +25 °C, max. vlhkosť dreva 12 %, pracovné priestory dostatočne vetrať.
- Aby sa zabránilo poškodeniu parkiet, je potrebné sa pri

Pokyny ku spracovaniu

spracovaní usilovať o klímu v miestnosti, ktorá sa očakáva pre použitie v ročnom priemere.

- Materiál dobre premiešať.
- Vlastný farebný odtieň použitého dreva, jeho štruktúra a pórovitosť, ako aj jemnosť výbrusu veľmi silno vplyvajú na farebný odtieň, ktorý chceme dosiahnuť. Dôrazne odporúčame urobiť vlastné odskúšanie farebného odtieňa, na originálnom dreve a za odbornej brúsnej techniky a následne nechať výsledok schváliť užívateľom.
- Je potrebné dodržiavať „Pokyny na brúsenie farebných parkiet“ LOBA.
- Pred použitím farebných variantov odporúčame skúšobné aplikácie na posúdenie dosiahnuteľného farebného tónu a celkového vizuálneho efektu. Farebné odtiene sa môžu navzájom miešať. Transparentný variant je možné pridať na zosvetlenie farby alebo zníženie krycej schopnosti. Na dosiahnutie jednotného farebného vzhľadu je potrebná sýtosť pigmentu, preto sa môžu riediť maximálne tri diely bezfarebného na jeden diel farebného.
- Ak je na veľké plochy potrebná viac ako jedna nádoba, celkové množstvo sa musí pred začatím práce zmiešať v pracovnej nádobe.
- V prípade napojených povrchov nie je možné neskôr obnoviť pôvodný stav povrchu z dôvodu hlbokého preniknutia pigmentov do dreva.
- Pozri TTT „Zavlažovanie drevených podláh“.
- Dodržiavajte všeobecné a pre produkt špecifické predpisy pre ochranu zdravia pri práci. Bližšie pokyny nájdete v súlade s GISCODE v návodoch na obsluhu, ktoré sú dostupné na stránkach www.wingis-online.de.

RIEDIDLO

Výrobok je pripravený na spracovanie a nesmie sa riediť! Pre zosvetlenie farebného odtieňa, resp. pre redukovanie krycej schopnosti zmiešať s transparentnou variantou. Maximálne tri diely transparentu na jeden farebný diel.

NANÁŠACIA TECHNIKA / SPOTREBA MATERIÁLU

Handrička bez vlákien alebo stierač z mikrovlákná/cca 45 – 60 ml/m²

DOBA SCHNUTIA

- Prelakovanie je možné najskôr po jednej hodine
- V prípade použitia PrimaSeal Plus a tvrdého voskového oleja LOBA nechajte vyschnúť minimálne 2 hodiny
- Pri prekážkach v schnutí treba počkať na úplné preschnutie.

VHODNÉ KOMBINÁCIE PRODUKTOV:

Kompatibilné s podkladovými lakmi LOBA a všetkými lakmi LOBA na vodnej báze, ako aj s LOBA HardwaxOil. Dodržujte technické informácie o výrobku!

VHODNÉ ZÁKLADNÉ NÁTERY:

- EasyPrime
- VivaPrime
- PrimaSeal (pozri konštrukčný tip, čas schnutia moridla sa predĺži na 2 hodiny)

ŠKÁROVANIE ŠKÁR:

UPOZORNENIE! Nie všetky tmely na vyplnenie škár sú vhodné. Aby ste sa vyhli problémom, odporúčame použiť LOBA EasyFill, VivaFill alebo alternatívne LOBA Fugenkittlösung.

POUŽITIE MOPU Z MIKROVLÁKNA:

- Podklad starostlivo prebrúste, dodržujte informačný list LOBA „Pokyny na brúsenie: Farbenie parkiet“.
- Naneste tenkú vrstvu LOBA Stain pomocou utierky z mikrovlákná LOBA, pracujte po častiach.
- Vyrovnajte pomocou LOBASAND NormalPad white pomocou jednokotúčového stroja, prebytok odstráňte.
- Počkajte na úplné zaschnutie.
- Aplikujte farby LOBA na vodnej báze, dodržiavajte technické listy pre tmel. Pred finálnym náterom je potrebné medzibrúsenie.
- Alternatívne naneste LOBA HardwaxOil s aplikáciou valčekom v dvoch vrstvách.

NANÁŠANIE METÓDOU HANDRA NA HANDRU:

- Podklad opatrne prebrúste, dodržujte informačný list LOBA „Pokyny na brúsenie: Farbenie parkiet“.
- LOBA Stain nanášajte po častiach pomocou handry, ktorá nepúšťa vlákna (2-3 m²).
- Prebytok okamžite odstráňte druhou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.
- Počkajte na úplné zaschnutie.
- Aplikujte farby LOBA na vodnej báze, dodržiavajte technické listy pre tmel. Pred finálnym náterom je potrebné medzibrúsenie.
- Prípadne naneste LOBA HardwaxOil valčekom v dvoch vrstvách.

Tip:

Pri použití hnedých a tmavších farieb LOBA Stain je možné dosiahnuť intenzívnejšiu a bohatšiu farbu použitím LOBA Amberizer.

Drevo s vysokým obsahom trieslovín (napríklad biely dub) môže ovplyvniť farbu Stain Strong White. Na potlačenie tohto efektu možno pred lakovaním použiť základný náter PrimaSeal ako alternatívu k náteru 2K InvisibleProtect.

Nátery LOBA, ktoré sú schválené ako dvojvrstvové systémy (2K InvisibleProtect, Speed), sa musia nanášať pomocou LOBA Deluxerolle 120. Nanosenie príliš malého množstva v prvej vrstve zvyšuje riziko zošúchania farby pri medzibrúsení, dodržujte informácie o medzibrúsení.

Všeobecné pokyny

Čistenie pracovných nástrojov: Pracovné nástroje čistíte rozpúšťadlami, napr. čistiacim prostriedkom na pranie štetcov.

Ochrana pre ohňom:

Systémy na vytváranie vrstiev:

Aby sa splnilo schválenie DIBt a dosiahla sa trieda požiarnej ochrany Cfl-s1 podľa DIN EN 14342, tabuľka 1, hrúbka suchého filmu max. 100 µm je potrebných pre povrchovú úpravu a max. 50 µm pre tvrdé voskové oleje.

Nefilmotvorné systémy:

Na dosiahnutie triedy požiarnej ochrany Cfl-s1 podľa DIN EN 14342, tabuľka 1, je potrebné dodržať nanášané množstvo 20 až 60 g/m².

Doba schnutia: Uvedené doby schnutia platia pri teplote +20 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 50 % a pri starostlivom vetraní pracoviska bez prievanu. Nižšie teploty, vyššie hodnoty relatívnej vlhkosti a horšie vetranie vedie ku spomaleniu schnutia. Pred dosiahnutím konečnej tvrdosti nečistite povrch na mokro a nepokladajte koberce. Na zakrytie povrchu pred dosiahnutím konečnej tvrdosti použite LOBA Cover 400. Špecifikácie produktu nájdete v príslušnom technickom liste.

Použitie základného laku alebo kompletná skladba z vrchného laku: Použitie základného laku zvyšuje spoľahlivosť spracovania a zaručuje vytvorenie povrchu bez prechodov a čiar, takmer bez ohľadu na druh dreva. Ďalšie detaily nájdete v zozname druhov dreva od LOBY v aktuálnom katalógu produktov.

Lepenie hrán: Systémy lakov na vodnej báze majú spravidla tendencie ku zlepovaniu hrán. Aby sa zabránilo vzniku nepravidelných škár s následným zlepom blokov sú vhodné rôzne opatrenia: Pevné nalepenie, resp. pevne-elastické nalepenie drevených elementov, starostlivé tmelenie škár, použitie vhodného základného laku, ako napr. LOBA EasyPrime, predošlá úprava drážok na masívnych doskách voskom odolným proti laku pred pokládkou. Vykonanie opatrení, ktoré udržia konštantnú klímu v miestnosti, obzvlášť relatívnu vlhkosť vzduchu. (odporúčame starostlivé poradenstvo zákazníkom) Chúlostivé sú predovšetkým staré podlahy s narušeniami, nestabilnými lepidlami, elasticky lepené alebo klinecované parkety, palubovka, drevená dlažba, lamelové parkety, paralelne položené parkety, parkety na podlahovom kúrení, dreveniny s krátkou reakciou na zmenu vlhkosti, ako je napríklad buk alebo javor.

Bezpečnostné pokyny: Pri spracovaní a schnutí výrobkov s obsahom rozpúšťadiel sa uvoľňujú horľavé výpary rozpúšťadiel. Z toho dôvodu platí zákaz ohňa, otvoreného ohňa, zvárania, fajčenia a pod. v ohrozenom priestore. Pracovisko a sklady dobre vetrajte. Elektrické zariadenia na pracovisku a vo vedľajších priestoroch musíte včas vypnúť tak, aby boli pri začatí prác vychladnuté. Zabráňte akémukoľvek iskreniu, i na elektrických zariadeniach. Uchovávajte obal s materiálom tesne uzatvorený. Odstráňte z pracoviska, na ktorom dochádza ku uvoľňovaniu výparov, predmety, citlivé na rozpúšťadlá, odstráňte rastliny a zvieratá (aj akváriá).

Informácie v tomto dokumente a všetky ďalšie pokyny a odporúčania, ktoré poskytujeme formou poradenstva užívateľom, sú výsledkom doterajších skúseností a sú v súlade s normami. Z dôvodu celého radu možností použitia a podmienok spracovania nezbavujeme užívateľa povinnosti urobiť vlastné testy alebo využiť technické poradenstvo formou kontaktu s oddelením produktovej technológie LOBA. Dodržujte odporúčania výrobcu krytiny a aktuálnych noriem. Naše ručenie a zodpovednosť sa riadi výhradne našimi všeobecnými obchodnými podmienkami a nie sú rozšírené ani na základe tejto informácie, ani našim poradenstvom. Vydaním nových technických informácií strácajú pôvodné technické informácie svoju platnosť.

Slová a symboly označené symbolom ® predstavujú práva ku značkám, ktoré sú registrované a chránené minimálne na území Nemecka.