

## Technický list

# WAKOL Z 515 tenký poter

### Oblasť použitia:

Samonivelačný tenký cementový poter, s nízkym pnutím na vyrovnávanie nerovností v hrúbke vrstvy od 3 – 30 mm bez prímiesí, od 10 – 50 mm s pieskom pod:

- textilné krytiny
- elastické krytiny
- parkety (min. hrúbka 3 mm)

v interiéri.

### Mimoriadne vlastnosti



- vhodná pod kolieskové stoličky od 3 mm hrúbky
- veľmi nízke pnutie
- čerpatelná
- znížený obsah chromanu podľa REACH
- samonivelačná

1)podľa kritérií GEV zaradené do klasifikácie Emicode Tr. EC1 PLUS, veľmi chudobný na emisie

2)emisná trieda podľa Francúzskeho práva

3)produkt na bázi cementu, znížený obsah chromanu

4)spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva

5)vhodná na podlahové kúrenie

6)vhodná pod kolieskové stoličky

### Technické dáta

|                       |                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Surovinový základ:    | minerálne pojivá, syntetické živice                                                                        |
| Hrúbka nanášania:     | bez prímiesí od 3 – 30 mm<br>od 10 – 50 mm s cca. 8 kg kremičitého piesku zr. 0 – 4 mm / vrece WAKOL Z 515 |
| Spotreba vody:        | cca. 4,25 litra vody + 25 kg WAKOL Z 515                                                                   |
| Doba spracovania:     | cca. 25 minút                                                                                              |
| Pochôdnosť:           | po cca. 2 hodinách                                                                                         |
| Zrelosť pre pokládku: | po 24 hodinách vo všetkých hrúbkach vrstvy                                                                 |
| Doba skladovania:     | 12 mesiacov, skladovať v chlade a suchu                                                                    |

Teplota skladovania: nie je citlivý na mráz

EN 13818:2002: CT-C35-F7

Spracovanie a spotreba: 7) špachtľa alebo rakľa cca.1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm

7)Spotreba materiálu závisí od štruktúry povrchu a od savosti podkladu.

### Podklady

Podklad ako aj klimatické podmienky v miestnosti musia spĺňať požiadavky platných noriem a technických listov. Podklady musia byť trvalo suché, pevné, bez trhlín, znečistení a substancí brániacich lepeniu. Oddeľovacie vrstvy treba odstrániť vhodným mechanickým spôsobom

Cementové, anhydritové, betónové a iné savé podklady treba predtým natrieť prednáterom WAKOL D 3004, zriedený 1:2 s vodou, alebo s disperzným prednáterom WAKOL D 3003. Zohľadniť predpísaný čas schnutia.

Nové, dobre opieskované zhotovené podľa normy potery z liateho asfaltu nepotrebujú prednáter. Opatrované, alebo zle opieskované potery z liateho asfaltu podľa normy), natrieť prednáterovým koncentrátom WAKOL D 3004 zriedený s vodou v pomere 1:1, alebo s disperzným prednáterom WAKOL D 3003.

### Spracovanie:

WAKOL Z 515 tenký poter zmiešať v čistom vedre s cca. 4,25 litrami čistej studenej vody z vodovodu do hladka. Otáčky miešadla max. 600 ot./min.

Zmiešanú zmes rovnomerne naniesť na podklad rakľou, špachtľou alebo hladítkom v požadovanej hrúbke vrstvy (najmenej 3 mm).

Odporúčame použiť odvetšňovací valec.

Pred začiatkom prác preveriť či je použitý dostatočne dimenzovaný okrajový pásik.

Aby sa vrstva dobre naviazala je potrebné zabrániť priamemu slnečnému žiareniu a prievanu.

### Dôležité rady

Spracovanie pri nie menej ako +15 °C teploty podlahy a pod + 18 °C teploty v miestnosti, ako pri vlhkosti v miestnosti medzi 40% a 65%, max. však 75%. Všetky údaje sa vzťahujú na podmienky cca.+20°C a 50% relatívna vlhkosť. Hmotu pri studenom počasí včas nateperovať vo vyhriatej miestnosti.

Pri hrúbke vrstvy viac ako 5mm na anhydritoch treba použiť prednáter WAKOL PU 280. Zohľadnite technické informácie k produktu.

Prípustná hrúbka vrstvy na liaty asfalt (IC10 a IC15) je max. 10 mm bez prímеси a max. 20 mm s pieskom.

Pre nivelizovanie na drevených podlažkách, ktoré sú pevne priskrutkované ku podkladu, alebo pevne nalepené použiť len WAKOL Z 615- bezprašná nivelizačná hmota, WAKOL Z 625 alebo WAKOL Z 630 v systéme s WAKOL AR 114 výztužové vlákna.

WAKOL Z 515 pred pokladaním parkiet nebrúsiť, aby sa dosiahlo optimálne priľnutie.

Zaručujeme trvácnu vysokú kvalitu našich produktov. Všetky údaje vychádzajú z testov a dlhoročných praktických skúseností a vzťahujú sa na normované podmienky. Rôznorodosť použitých materiálov a najrôznejšie podmienky na stavbe, ktoré neviem ovplyvniť, vylučujú akékoľvek nároky na náhradu. Tu odporúčame dostatočné vlastné vyskúšanie. Treba zohľadniť návody na pokladanie od výrobcu podlahoviny a momentálne platné normy a technické listy. K tomu sme Vám radi kedykoľvek k dispozícii s poradenstvom.

Vydaním tohto technického listu z 18.5.2020 strácajú platnosť všetky dovtedy vydané.