

WAKOL Z 610 vyrovnávacia hmota, chudobná na prach

Oblasť použitia:

Cementová vyrovnávacia hmota, chudobná na prach, s nízkym pnutím na vyrovnanie nerovností v hrúbke od 1 – 20 mm bez piesku, 10-30mm s pieskom pod:

- textilné krytiny
- elastické krytiny
- korkové krytiny
- parkety (min. hrúbka 2mm)

v interiéri.

WAKOL Z 610 je možné spracovať v kombinácii s plastifikátorom WAKOL D 3060, detaily pozri technický list WAKOL D 3060.

Mimoriadne vlastnosti



1)



2)



3)

- vhodný pre stoličky s kolieskami od 1mm
- vhodná pre ťažké náklady od 3mm hrúbky
- dá sa nanášať špachtľou
- dá sa nanášať čerpadlom

- chudobná na chromát podľa REACH
- vhodný na podlahové kúrenie
- samonivelizačná

1) podľa kritérií GEV zatriedené do EMOCIDE-triedy EC1 PLUS, veľmi chudobný na emisie

2) emisná trieda podľa francúzskeho práva

3) produkt na báze cementu, znížený obsah chromátu

4) spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva

5) vhodný na podlahové kúrenie

6) vhodný pod stoličky s kolieskami

Technické údaje

Surovinový základ:	Zmes špeciálneho cementu a kremíka s prídavkom plastu
Hrúbka nanášania:	do 20 mm bez piesku, do 30mm s pieskom
Spotreba vody:	spracovanie bez piesku do 20mm: cca. 6,0 – 6,25 litra vody + 25 kg WAKOL Z 610 spracovanie s pieskom do 30mm: cca. 6,0 – 6,25 litra vody + 25kg WAKOL Z 610 + 16kg piesok 0-3mm
Doba spracovania:	cca. 20 minút
Pochôdnosť:	po cca. 2 hodinách
Zrelosť pre pokládku:	do 5mm hrúbky po 6 hodinách do 10mm hrúbky po 12 hodinách do 30mm hrúbky po 24 hodinách

Doba skladovania: 12 mesiacov, skladovať v chlade a suchu, natrhnuté vrecia pevne uzavrieť a podľa možnosti čo najskôr spotrebovať

Spracovanie a spotreba:

Špachtľa alebo rakľa cca. 1,5 kg/m²/mm hrúbky

7)Spotreba materiálu závisí od štruktúry povrchu a od savosti podkladu.

Podklady

Podklad ako aj klimatické podmienky v miestnosti musia zodpovedať požiadavkám platných noriem a technickým listom.

Podklady musia byť trvalo suché, pevné, bez trhlín, znečistení a substancí brániacich lepeniu. Oddeľovacie vrstvy treba odstrániť vhodným mechanickým spôsobom.

Cementové, anhydritové, betónové a iné savé podklady treba predtým natrieť prednáterom WAKOL D 3040, zriedený 1:2 s vodou, alebo s disperzným prednáterom WAKOL D 3035. Zohľadniť predpísaný čas schnutia.

Nové, dobre opieskované zhotovené podľa normy potery z liateho asfaltu nepotrebujú prednáter. Opatrebované, alebo zle opieskované potery z liateho asfaltu, inak zhotovené podľa normy predtým natrieť prednoterovým koncentrátom WAKOL D 3040 zriedený s vodou v pomere 1:1, alebo s disperzným prednáterom WAKOL D 3035.

Spracovanie:

WAKOL Z 610 vyrovnávaciu hmotu zmiešať v čistom vedre so 6,0-6,25 litrami čistej studenej vody z vodovodu do hladka. Otáčky miešadla max. 600 ot./min.

Zmiešanú zmes rovnomerne naniesť v želanej hrúbke na podklad keľhou alebo rakľou.

Pred začiatkom prác preveriť či je použitý dostatočne dimenzovaný okrajový pásik.

Aby sa vrstva dobre naviazala je potrebné zabrániť priamemu slnečnému žiareniu a prievanu.

Dôležité rady

Spracovanie pri nie menej ako +15°C na podlahe a +18°C v miestnosti, ako aj rozpätie vlhkosti medzi 40% a 65%, maximálne 75%. Všetky udávané hodnoty sú merané pri 20°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu. Hmotu pri studenom počasí včas natemperovať vo vyhriatej miestnosti.

Na nenasiakavé podklady naneste hmotu WAKOL Z610 v minimálnej hrúbke 2mm.

Pri nanášaní hmoty WAKOL Z610 v hrúbke viac ako 5mm na podklad na báze síranu vápenatého, naneste najskôr penetráciu WAKOL PU280. Dbajte na pokyny v príslušnom technickom liste.

Prípustná hrúbka vrstvy na liaty asfalt (IC10 a IC15) činí maximálne 5mm stierky. Pre väčšiu vrstvu použite WAKOL A830.

Pre nivelizovanie na drevených podložkách, ktoré sú pevne priskrutkované ku podkladu, alebo pevne nalepené použiť len WAKOL Z 610-vyrovnacia hmota chudobná na prach, WAKOL Z 615-vyrovnávacia hmota chudobná na prach, WAKOL Z 625, WAKOL Z 630, alebo WAKOL A 830 v systéme s WAKOL AR 114 Výztužové vlákna. Vyrovnávacie hmoty pred pokladaním parkiet nebrúsiť, aby sa dosiahlo optimálne príľnutie.

Zaručujeme trvácnu vysokú kvalitu našich produktov. Všetky údaje vychádzajú z testov a dlhoročných praktických skúseností a vzťahujú sa na normované podmienky. Rôznorodosť použitých materiálov a najrôznejšie podmienky na stavbe, ktoré neviem ovplyvniť, vylučujú akékoľvek nároky na náhradu. Tu odporúčame dostatočné vlastné vyskúšanie. Treba zohľadniť návody na pokladanie od výrobcu podlahoviny a momentálne platné normy a technické listy. K tomu sme Vám radi kedykoľvek k dispozícii s poradenstvom.

Vydaním tohto technického listu z 07.09.2020 strácajú platnosť všetky dovtedy vydané.

