

WAKOL Z 635 vyrovnávací hmota

Oblast' použítia:

Cementová vyrovnávací hmota na vyrovnání nerovností v hrúbke od 1 – 10 mm pod:

- textilné krytiny
- elastické krytiny
- korkové krytiny
- parkety (min.hrúbka 3mm)

v interiéri.



Mimoriadne vlastnosti



1)



2)



3)

- vhodný pre stoličky s kolieskami od 1,5mm
- vhodný na podlahové kúrenie
- dá sa nanášať špachtľou
- samonivelizačná
- dá sa nanášať čerpadlom

1)podľa kritérií GEV zatriedené do EMOCIDE-triedy EC1 R, veľmi chudobný na emisie

2)označené symbolom Modrý anjel pre podlahárske látky chudobné na emisie podľa RAL – UZ 113

3)emisná trieda podľa francúzskeho práva

Technické údaje

Surovinový základ:	Zmes špeciálneho cementu a kremíka
Zloženie materiálu:	Špeciálny cement, minerálne plnivá, dispergovateľný polymérový prášok, additíva
Hrúbka nanášania:	1 – 10 mm
Spotreba vody:	cca. 6,0 litra vody + 25 kg WAKOL Z 635
Doba spracovania:	cca. 30 minút
Pochôdnosť:	po cca. 2,5 hod.
Zrelosť pre pokládku:	do 5mm hrúbky po cca.24 hodinách do 10mm hrúbky po cca. 72 hodinách pod parkety pri 3mm najskôr po 24 hodinách do 5mm 48 hodín, do 10mm po 72hodinách
Doba skladovania:	6 mesiacov, skladovať v chlade a suchu
Teplota skladovania:	nie je citlivá na mráz
GISCODE:	ZP1
EMICODE:	EC1 R

Spôsob nanášania
a spotreba 4):

Špachtľou alebo rakľou –
cca. 1,5kg/m²/mm

4) Spotreba závisí od štruktúry povrchu a savosti podkladu

Podklady

Podklad ako aj klimatické podmienky v miestnosti musia zodpovedať požiadavkám DIN 18356, resp. DIN 18365. Podklady musia byť trvalo suché, pevné, bez trhlín, znečistené a substanciami brániacimi lepeniu. Oddeľovacie vrstvy treba odstrániť vhodným mechanickým spôsobom.

Cementové, anhydritové, betónové a iné savé podklady treba predtým natrieť prednáterom WAKOL D 3040, zriedený 1:2 s vodou, alebo s disperzným prednáterom WAKOL D 3035. Zohľadniť predpísaný čas schnutia.

Nové, dobre opieskované zhotovené podľa normy potery z liateho asfaltu nepotrebujú prednáter. Opotrebované, alebo zle opieskované potery z liateho asfaltu, inak zhotovené podľa normy predtým natrieť prednoterovým koncentrátom WAKOL D 3040 zriedený s vodou v pomere 1:1, alebo s disperzným prednáterom WAKOL D 3035.

Spracovanie:

WAKOL Z 635 vyrovnávaciu hmotu zmiešať v čistom vedre so 6,0-timi litrami čistej studenej vody z vodovodu do hladka. Otáčky miešadla max. 600 ot./min.

Zmiešanú zmes rovnomerne naniesť v želanej hrúbke na podklad.

Pokiaľ je potrebné ďalšie nanášanie, musí sa toto urobiť vlhké do vlhkého, t.j. druhá vrstva sa nanáša ihneď ako je prvá pochôdzna. Pokiaľ je prvá vrstva už suchá, je treba najskôr urobiť prednáter, buď koncentrátom WAKOL D 3040 po zriedení vodou v pomere 1:2, alebo hotovým prednáterom WAKOL D 3035 a dostatočnom vyschnutí sa dá naniesť druhá vrstva nivelizačnej hmoty. Aby sa vrstva dobre naviazala je potrebné zabrániť priamemu slnečnému žiareniu a prievanu.

Ochrana pri práci a ochrana životného prostredia

Uskladniť tak, aby bolo nedostupné pre deti. Počas práce a schnutia zabezpečiť dokonalé vetranie! Zabrániť jedeniu a pitiu počas spracovania. Ak by ste sa dotkli očí, alebo pokožky, je treba dostatočne opláchnuť čistou vodou. Čistenie náradia ihneď po použití s vodou a mydlom. Nevypúšťať do kanalizácie, vodných plôch alebo odpadu.

Likvidácia

Na recykláciu dávať len nádoby zbavené zvyškov. Zvyšky materiálu môžu byť v zaschnutom stave odstránené ako domáci odpad.

Dôležité rady

Spracovanie pri nie menej ako +15 st.Celzia. Hmotu pri studenom počasí včas nateperovať vo vyhriatej miestnosti.

Pri nivelizovaní viac ako 5mm hrúbky na anhydritoch treba použiť WAKOL PU 280. Zohľadnite technické informácie k produktu.

Prípustná hrúbka pre liaty asfalt je 3mm, pre väčšie hrúbky použiť WAKOL A 620-vyrovnávaciu hmotu pre anhydrit.

Pre nivelizovanie na drevených podlažkách, ktoré sú pevne priskrutkované ku podkladu, alebo pevne nalepené použiť len WAKOL Z 670- vyrovnacia hmota na drevo, alebo WAKOL Z 615, bezprašne v systéme s WAKOL AR 150.

Vyrovnávaciu hmotu WAKOL Z 635 pred pokladaním parkiet nebrúsiť, aby sa dosiahlo optimálne priľnutie.

Zaručujeme trvácnu vysokú kvalitu našich produktov. Všetky údaje vychádzajú z testov a dlhoročných praktických skúseností a vzťahujú sa na normované podmienky. Rôznorodosť použitých materiálov a najrôznejšie podmienky na stavbe, ktoré neviem ovplyvniť, vylučujú akékoľvek nároky na náhradu. Tu odporúčame dostatočné vlastné vyskúšanie. Treba zohľadniť návody na pokladanie od výrobcu podlahoviny a momentálne platné normy a technické listy, špeciálne technický list „Polyester a epoxidová živica“. K tomu sme Vám radi kedykoľvek k dispozícii s poradenstvom.

Vydaním tohto technického listu z 25.06.2014 strácajú platnosť všetky dovtedy vydané.

CS JANSER, s.r.o.
Vajnorská 135
831 04 Bratislava
WAKOL GmbH, 25.06.2014

Tel.02/65424600
Fax.02/65424546
janser@janser.sk