

WAKOL Z 675 Nivelačná stierka

Oblasť použitia:

Cementová nivelačná stierka na vyrovnávanie nerovností v hrúbke vrstvy 1-5mm v interiéri.

Vhodná pre:

- textilné krytiny
- elastické krytiny

Mimoriadne vlastnosti



1)



2)



3)

- znížený obsah chrómu podľa REACH
- vhodná pre stoličky s kolieskami od 3mm hrúbky
- dá sa nanášať špachtľou
- samonivelačná
- dá sa nanášať čerpadlom
- vhodná na podlahové kúrenie

- 1) podľa kritérií GEV, zaradené do klasifikácie Emicode Tr.EC1 PLUS R, veľmi chudobný na emisie
- 2) označenie „Blauen Engel“ pre nízkoemisné materiály podľa RAL-UZ 113
- 3) emisná trieda podľa Francúzskeho práva
- 4) produkt na báze cementu, znížený obsah chromanu
- 5) spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva
- 6) vhodné na podlahové kúrenie
- 7) vhodné pod stoličky s kolieskami

Technické údaje

Surovinový základ:	Špeciálna zmes cementu, kremíka a špeciálnej živice
Hrúbka nanášania:	Bez výstuže 1 – 5 mm
Pomer miešania:	cca. 6,0 litra vody + 25 kg WAKOL Z 675
Doba spracovania:	cca. 30 minút
Pochôdnosť:	cca. po 3 hodinách
Zrelosť pre pokládku:	do 2mm hrúbky po 24 hodinách do 5mm hrúbky po 48 hodinách
Doba skladov	6 mesiacov na suchom a chladnom mieste, natrhnuté vrecia pevne uzavrieť a podľa možnosti čo najskôr spotrebovať

Teplota skladovania: Nie je citlivý na mráz

Klasifikácia podľa EN 13813: CT-C30-F7

Spracovanie a spotreba: Špachtľa alebo rakľa cca. 1,5 kg/m2/mm

8) Spotreba materiálu závisí od štruktúry povrchu a od savosti podkladu.

Podklady

Podklad ako aj klimatické podmienky v miestnosti musia zodpovedať požiadavkám DIN 18356, resp. DIN 18365. Podklady musia byť trvalo suché, pevné, bez trhlín, znečistení a substancii brániacich lepeniu. Oddeľovacie vrstvy treba odstrániť vhodným mechanickým spôsobom.

Cementové, anhydritové, betónové a iné savé podklady treba predtým natrieť prednáterom WAKOL D 3040, zriedený 1:2 s vodou, alebo s disperzným prednáterom WAKOL D 3035. Zohľadniť predpísaný čas schnutia.

Nové, dobre opieskované zhotovené podľa normy potery z liateho asfaltu nepotrebujú prednáter. Opatrebované, alebo zle opieskované potery z liateho asfaltu, inak zhotovené podľa normy predtým natrieť prednoterovým koncentrátom WAKOL D 3040 zriedený s vodou v pomere 1:1, alebo s disperzným prednáterom WAKOL D 3035.

Spracovanie:

WAKOL Z 675 nivelačnú stierku zmiešajte v čistom vedre s cca. 6,00 litrami čistej studenej vody z vodovodu a miešajte, až pokiaľ nezmiznú všetky hrudky. Otáčky miešadla max. 600 ot./min. Masu rozmiešajte, nechajte cca. 3 minúty zrieť a ešte raz krátko premiešajte.

Zmiešanú zmes rovnomerne naniesť v želanej hrúbke na podklad keľňou alebo rakľou.

Pred začiatkom prác preverte či je použitý dostatočne dimenzovaný okrajový pásik.

Aby sa vrstva dobre naviazala je potrebné zabrániť priamemu slnečnému žiareniu a prievanu.

Druhú vrstvu je možné aplikovať na zaschnutú stierku. V takomto prípade použite penetráciu WAKOL D 3040 alebo WAKOL D 3035 a dodržte doby schnutia. Behom procesu vytvrdnutia chráňte stierku pred prievanom a priamym slnečným žiarením.

Bezpečnosť a ochrana životného prostredia

Uchovávať mimo dosahu detí. Zabezpečiť dostatočné vetranie počas doby schnutia. Behom práce nejedzte, nepite a nefajčite. Používajte ochranné okuliare a rukavice. Pri zasiahnutí očí, alebo pokožky zasiahnuté miesto umyte dostatočným množstvom vody. Náradie umyte vodou ihneď po použití. Nedovoľte, aby výrobok vnikol do kanalizácie, vodných plôch a na zem.

Dôležité pokyny

Spracovanie pri nie menej ako +15 st.Celzia. Hmotu pri studenom počasi včas naterovať vo vyhriatej miestnosti. Všetky udávané hodnoty sú merané pri 20 °C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu.

Na nesavých podkladoch dodržujte minimálnu hrúbku vrstvy 2mm.

Na nivelovanie pevne priskrutkovaných, alebo zlepených drevených podkladov použite len WAKOL Z 615 alebo WAKOL Z 630 v kombinácii s WAKOL AR 114.

Zaručujeme trvácnu vysokú kvalitu našich produktov. Všetky údaje vychádzajú z testov a dlhoročných praktických skúseností a vzťahujú sa na normované podmienky. Rôznorodosť použitých materiálov a najrôznejšie podmienky na stavbe, ktoré neviem ovplyvniť, vylučujú akékoľvek nároky na náhradu. Tu odporúčame dostatočné vlastné vyskúšanie. Treba zohľadniť návody na pokladanie od výrobcu podlahoviny a momentálne platné normy a technické listy. K tomu sme Vám radi kedykoľvek k dispozícii s poradenstvom.

Vydaním tohto technického listu z 25.06.2019 strácajú platnosť všetky dovtedy vydané.

CS JANSER, s.r.o.
Vajnorská 135
831 04 Bratislava
WAKOL GmbH, 25.06.2019

Tel.0911/417400
www.janser.sk
janser@janser.sk